

## Wkłady klejowe



### Charakterystyka

- kolor mleczny;
- wykonane z materiałów najwyższej jakości w klasie A: EVA, żywica, parafina;
- czas nagrzewania od 10 od 20 sekund;
- temperatura mięknięcia 88 °C;
- temperatura pracy 100-200 °C;
- lepkość stopu 23 PC (2,3 Pa\*s);
- średnica 11.2 mm;
- opakowanie 1 kg;
- do zastosowania przy materiałach: drewnianych, plastikowych, ceramice, tekturze, szkle.

### Dane techniczne

HÖGERT		
HT2C132	5902801214523	∅ 11.2 mm ↔ 200 mm



Höfert Technik GmbH, Pariser Platz 6a,  
10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/

Произведено для:

PL GTV Poland sp. z o.o. sp.k., ul. Przejazdowa 21  
05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

Организация уполномоченная принимать претензии  
по качеству товара:

RU ООО «ГТВ РУС» 140073 Московская область,  
Люберецкий район, Поселок Томилино Микрорайон  
«Птицефабрика», Лит. 7А; info@hoegert.ru

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L.,  
Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava,  
Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová

BR GTV Brasil Comércio, Importação e Exportação EIRELI  
Rua William Booth 500 - Boqueirão  
Curitiba - Paraná, CEP: 81650-120, Brasil